

EASY CONTACT S30S

> Description du produit

Zettex Easycontact S30S est un adhésif contact imperméable pulvérisable très puissant, prêt à l'emploi, à très haute teneur en solides, pour un collage rapide et efficace de tous les types d'EPDM européens et américains sur les substrats les plus courants. Zettex Easycontact S30S convient également au collage de TPO, de caoutchouc et de HPL. Zettex Easycontact S30S présente une excellente résistance à la chaleur à long terme et un temps de traitement possible de plusieurs heures. Effectuez d'abord un test avant d'utiliser Zettex S30S. Certains vinyliques contiennent une grande quantité de plastifiants, qui peuvent migrer et affaiblir l'adhérence de l'adhésif. En cas de doute, nous recommandons donc de tester d'abord le collage.

> Matériau

Caoutchouc SBR.

> Avantages

- Application rapide et facile.
- Séchage rapide.
- Haute teneur en solides.
- Résistant aux températures élevées.
- Sans DCM.
- Prêt à l'emploi.
- Très puissant.

> Applications

Pour un collage rapide et efficace de tous les types d'EPDM européens et américains sur les substrats les plus courants. Zettex Easycontact S30S convient également au collage de TPO, caoutchouc et HPL.

Traitement

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, d'huile et de poussière. Un excès de poussière nuit à la performance de l'adhésif. Rouler ou pulvériser Easycontact S30S uniformément sur les substrats à coller. Le temps de séchage est de 1 à 2 minutes. Il dépend de l'humidité et de la température. Le S30S est prêt à être collé lorsqu'il est sec au toucher. Lorsque les deux surfaces sont rapprochées, appliquez une pression uniforme sur les surfaces, en commençant par le milieu et en allant vers l'extérieur. Pour ce faire, utilisez un rouleau ou un balai doux, par exemple, pour vous assurer que la pression est répartie uniformément et efficacement afin que la colle adhère bien. Une fois appliquée, la pièce peut être retouchée si nécessaire. Le séchage complet prend 24 heures. Zettex S30S sèche, dans des conditions normales, en deux minutes et peut être travaillé jusqu'à 6 heures. L'humidité et les basses températures entraînent un séchage moins rapide de S30S.

> Types d'emballage

Boîte de peinture 1 ltr, 2.5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 25 ltr, 50 ltr, 200 ltr et 1000 ltr

> Couleur

Transparent, blanc, autres couleurs sur demande.

> Recommandations de sécurité

Lisez toujours les informations de sécurité avant d'utiliser le produit.

> Durée de conservation

Peut être conservé pendant 24 mois dans un emballage non ouvert. Stocker à des températures comprises entre 5°C et 25°C.

Propriétés	Spécifications
Contenu solide (approx.)	45%
Résistant à la chaleur	110°C
Viscosité 20 °C (Méthode : SL 002A) mPa.s	400
Densité en kg/m ²	830
Résistance initiale à la traction	45N/50mm ²
Résistance à la traction après vieillissement	55N/50mm ²
Consommation	150gr/m ²

Distributeur : AS2D SAS
17 Rue Paul Langevin - 49240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 81 02 41
Mail : contact@as2d.fr

